

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Окуловская, д. 4 8(81664)2-30-66; +7(921)200-70-06

www.prostone53.ru; e-mail: prostone53@mail.ru

ФАСАДНЫЙКАМЕНЬ.ТРОТУАРНАЯПЛИТКА.АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТУ 5746-001-55974376-2008 «Плиты бетонные тротуарные»

ТУ 5746-002-55974376-2008 «Плиты бетонные фасадные»

Nº п/п	Измеряемый показатель	Ед.изм.	Нормативное значение показателей	Наименование нормативного документа на испытание	Результаты PROSTONE
1	Прочность на сжатие	кг/см2	350	ГОСТ 10180	460 (класс бетона не менее 35)
2	Морозостойкость	F циклы	150	ΓΟCT 10060	не ниже 300
3	Водопоглощение	% по массе	Не более 6	ΓΟCT 12730.3	4
4	Средняя плотность бетона	кг/м3		ГОСТ12730.1-78	2100
5	Истираемость	г/см2	не более 0,4	ΓΟCT 13087	0,3
6	Интенсивность окрашивания				по всей массе

